

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-178669

(43)Date of publication of application : 11.07.1990

(51)Int.Cl.

G03G 5/06
C09B 57/00

(21)Application number : 63-333748

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing : 28.12.1988


(72)Inventor : SHIMADA TOMOYUKI
SASAKI MASAOMI
ARIGA TAMOTSU

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC SENSITIVE BODY

(57)Abstract:

PURPOSE: To sufficiently satisfy various requirements in electrophotographic processes by forming a photosensitive layer containing at least one of specified aminobiphenyl compounds as an effective component on a conductive substrate.

CONSTITUTION: The photosensitive layer formed on the conductive substrate contains as the effective component at least one of the aminobiphenyl compounds represented by formula I in which each of R1, R3, and R4 is H, amino, dialkylamino, alkoxy, thioalkoxy, aryloxy, methylenedioxy, optionally substituted alkyl, or halogen; R2 is H, alkoxy, aryloxy, optionally substituted alkyl, or halogen; each of k, l, m, and n is an integer of 1 - 4, and when each is 2, 3, or 4, each of R1 - R4 is optionally same or different, thus permitting the obtained photosensitive body to be superior in photosensitive characteristics, high in strength against thermal shock and mechanical impact, and to sufficiently satisfy various requirements for the photosensitive body.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

⑬ Int. Cl.⁵G 03 G 5/06
C 09 B 57/00

識別記号

3 1 2

Z

庁内整理番号

6906-2H
7537-4H

⑭ 公開 平成2年(1990)7月11日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全10頁)

⑮ 発明の名称 電子写真用感光体

⑯ 特 願 昭63-333748

⑰ 出 願 昭63(1988)12月28日

⑱ 発 明 者 島 田 知 幸 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内
 ⑲ 発 明 者 佐 々 木 正 臣 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内
 ⑲ 発 明 者 有 賀 保 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内
 ⑳ 出 願 人 株 式 会 社 リ コ ー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
 ㉑ 代 理 人 弁 理 士 池 浦 敏 明 外1名


明 細 書

1. 発明の名称

電子写真用感光体

2. 特許請求の範囲


(1) 導電性支持体上に下記一般式(I)で表わされるアミノビフェニル化合物の少なくとも1種を有効成分として含有する感光層を有することを特徴とする電子写真用感光体。



(式中、R¹、R²及びR³は水素原子、アミノ基、ジアルキルアミノ基、アルコキシ基、チオアルコキシ基、アリールオキシ基、メチレンジオキシ基、置換もしくは無置換のアルキル基、ハロゲン原子を、R⁴は水素原子、アルコキシ基、置換もしくは無置換のアルキル基又はハロゲンを表わす。またk、a、m及びnは1、2、3又は4の整数であり、各々が2、3又は4の整数の時は前


記R¹、R²、R³及びR⁴は同一でも異なってもよい。)

(2) 前記一般式(I)で表わされるアミノビフェニル化合物が下記一般式(II)で表わされる2-アミノビフェニル化合物である特許請求の範囲第1項記載の電子写真用感光体。



(R¹、R²、R³、R⁴、k、a、m及びnは前記と同じ)

(3) 前記一般式(I)で表わされるアミノビフェニル化合物が、下記一般式(III)で表わされる3-アミノビフェニル化合物である特許請求の範囲第1項記載の電子写真用感光体。



($R^1, R^2, R^3, R^4, k, l, m$ 及び n は前記と同じ)

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は電子写真用感光体に関し、詳しくは感光層中に特定の化合物を含有させた電子写真用感光体に関する。

〔従来技術〕

従来、電子写真方式において使用される感光体の光導電性素材として用いられているものにセレン、硫化カドミウム、酸化亜鉛などの無機物質がある。ここにいう「電子写真方式」とは、一般に、光導電性の感光体をまず暗所で、例えばコロナ放電によって帯電せしめ、次いで像露光し、露光部のみの電荷を選択的に逸散せしめて静電潜像を得、この潜像部を染料、顔料などの着色材と高分子物質などの結合剤とから構成される検電微粒子(トナー)で現像し可視化して画像を形成するようにした画像形成法の一つである。

このような電子写真法において感光体に要求される基本的な特性としては、(1)暗所で適当な電

位に帯電できること、(2)暗所において電荷の逸散が少ないこと、(3)光照射によって速やかに電荷を逸散せしめうることなどがあげられる。

ところで、前記の無機物質はそれぞれが多くの長所をもっていると同時に、さまざまな欠点をも有しているのが実状である。例えば、現在広く用いられているセレンは前記(1)-(3)の条件は十分に満足するが、製造する条件がむずかしく、製造コストが高くなり、可撓性がなく、ベルト状に加工することがむずかしく、熱や機械的の衝撃に鋭敏なため取扱いに注意を要するなどの欠点もある。硫化カドミウムや酸化亜鉛は、結合剤としての樹脂に分散させて感光体として用いられているが、平滑性、硬度、引張り強度、耐摩擦性などの機械的な欠点があるためにそのままでは反復して使用することができない。

近年、これら無機物質の欠点を排除するためにいろいろな有機物質を用いた電子写真用感光体が提案され、実用に供されているものもある。例えば、ポリ-N-ビニルカルバゾールと2,4,7-トリニ

トロフルオレン-9-オンとからなる感光体(米国特許第3484237号明細書に記載)、ポリ-N-ビニルカルバゾールをピリリウム塩系色素で増感してなる感光体(特公昭48-25658号公報に記載)、有機顔料を主成分とする感光体(特開昭47-37543号公報に記載)、染料と樹脂とからなる共晶體を主成分とする感光体(特開昭47-10735号公報に記載)、トリフェニルアミン化合物を色素増感してなる感光体(米国特許第3,180,730号)、ポリ-N-ビニルカルバゾールとアミン誘導体を電荷輸送材料として用いる感光体(特開昭58-1155号公報)などである。これらの感光体は優れた特性を有しており実用的にも価値が高いと思われるものであるが、電子写真法において、感光体に対するいろいろな要求を考慮すると、まだ、これらの要求を十分に満足するものが得られていないのが実状である。また米国特許第3,265,486号、特公昭39-11546号公報、特開昭53-27033号公報に記載されている多官能第3アミン化合物、なかでもベンジジン系化合物が電子写真感光体用の光導電材料として優れている


ことが知られているが、これらの化合物は接着樹脂への溶解度が低く感光層中で結晶化する問題がある。これを改良する為に例えば特開昭62-112164号公報では他の低分子化合物と併用することにより結晶化をおさえる試みがなされている。

〔目 的〕

本発明の目的は、先に述べた従来の感光体の持つ種々の欠点を解消し、電子写真法において要求される条件を十分満足しうる感光体を提供することにある。更に、本発明の他の目的は、製造が容易でかつ比較的安価に行なえ、耐久性にもすぐれた電子写真用感光体を提供することにある。


〔構 成〕

本発明によれば、導電性支持体上に下記一般式(1)で表わされるアミノビフェニル化合物の少くとも1種を有効成分として含有する感光層を有することを特徴とする電子写真用感光体が提供される。



(式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は水素原子、アミノ基、ジアルキルアミノ基、アルコキシ基、チオアルコキシ基、アリールオキシ基、メチレンジオキシ基、置換もしくは無置換のアルキル基、ハロゲン原子を、 R^4 は水素原子、アルコキシ基、置換もしくは無置換のアルキル基又はハロゲンを表わす。また k 、 l 、 m 及び n は1、2、3又は4の整数であり、各々が2、3又は4の整数の時は前記 R^1 、 R^2 、 R^3 及び R^4 は同一でも異なってもよい。)

本発明において感光層に含有させる前記一般式(I)で表わされるアミノビフェニル化合物は例えば、下記一般式(IV)で表わされるハロビフェニル誘導体と下記一般式(V)で表わされるジフェニルアミノ誘導体又は下記一般式(VI)で表わされるアミノビフェニル誘導体と下記一般式(VII)で表わされるハロゲン誘導体を反応させることによって製造される。



化合物No	R^1	R^2	R^3	R^4
1	H	H	H	H
2	H	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
3	H	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
4	H	H	2-Cl ₂	2-Cl ₂
5	H	H	4-Cl ₂	H
6	H	H	4-C ₂ H ₅	4-C ₂ H ₅
7	H	H	4-C ₂ H ₅	H
8	H	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
9	H	H	3-OCH ₃	3-OCH ₃
10	H	H	2-OCH ₃	2-OCH ₃
11	H	H	4-OCH ₃	H
12	H	H	4-OCH ₃	4-Cl ₂
13	H	H	4-OC ₂ H ₅	H
14	H	H	4-NMe ₂	H
15	H	H	4-NEt ₂	H
16	H	H	4-Cl ₂ C ₆ H ₄	H
17	H	H	4-Cl ₂	H
18	4-Cl ₂	H	H	H
19	4-Cl ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
20	4-Cl ₂	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
21	4-Cl ₂	H	2-Cl ₂	2-Cl ₂
22	4-Cl ₂	H	4-Cl ₂	H
23	4-Cl ₂	H	4-C ₂ H ₅	H
24	4-Cl ₂	H	4-C ₂ H ₅	4-C ₂ H ₅


(式中、 R^1 、 R^2 及び k 、 l は前記と同じ。Xはハロゲンを表わす。)



(式中、 R^1 、 R^2 及び m 、 n は前記と同じ)



(式中、 R^1 、 R^2 及び k 、 l は前記と同じ)




(式中、 R^1 、 R^2 、X及び m 、 n は前記と同じ)

前記合成法で得られる一般式(II)及び一般式(III)で示されるアミノビフェニル化合物を以下に例示する。

25	4-Cl ₂	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
26	4-Cl ₂	H	3-OCH ₃	3-OCH ₃
27	4-Cl ₂	H	4-OCH ₃	H
28	4-Cl ₂	H	4-OC ₂ H ₅	H
29	4-Cl ₂	H	4-NEt ₂	H
30	4-Cl ₂	H	3-Cl ₂	H
31	4-C ₂ H ₅	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
32	4-C ₂ H ₅	H	4-OC ₂ H ₅	4-OC ₂ H ₅
33	4-C ₂ H ₅	H	3-Cl ₂	H
34	4-C ₂ H ₅	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
35	3-Cl ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
36	3-Cl ₂	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
37	3-Cl ₂	H	2-Cl ₂	2-Cl ₂
38	H	5-Cl ₂	H	H
39	H	5-Cl ₂	4-Cl ₂	4-Cl ₂
40	H	5-Cl ₂	3-Cl ₂	3-Cl ₂
41	H	6-Cl ₂	4-Cl ₂	4-Cl ₂
42	4-C ₂ H ₅	H	H	H
43	3-Cl ₂	H	H	H
44	2-Cl ₂	H	H	H
45	2-Cl ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
46	2-Cl ₂	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
47	H	H	2,4-(Cl ₂) ₂	H
48	H	H	3,4-Cl ₂ O ₂	H
49	4-Cl ₂	H	3,4-Cl ₂ O ₂	H
50	4-NMe ₂	H	H	H
51	4-NEt ₂	H	H	H
52	4-NEt ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
53	4-NEt ₂	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
54	4-NEt ₂	H	4-Cl ₂	H
55	4-NEt ₂	H	4-Cl ₂	H
56	4-OCH ₃	H	H	H

57	4-OCH ₃	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
58	4-OCH ₃	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
59	4-OCH ₃	H	4-Cl ₂	H
60	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
61	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	H
62	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	4-Cl ₂
63	4-OC ₂ H ₅	H	H	H
64	4-OC ₂ H ₅	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
65	4-OC ₂ H ₅	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
66	4-OC ₂ H ₅	H	4-Cl ₂	H
67	3-Cl ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
68	3-Cl ₂	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
69	3-OC ₂ H ₅	H	H	H
70	3-OC ₂ H ₅	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
71	3-OC ₂ H ₅	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
72	H	H	4-nC ₃ H ₇	H
73	4-nC ₃ H ₇	H	H	H
74	4-nC ₃ H ₇	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
75	4-SCl ₂	H	H	H
76	4-SCl ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
77	H	H	4-SCl ₂	4-SCl ₂
78	H	H	4-SCl ₂	H
79	H	H	4-tC ₄ H ₉	4-tC ₄ H ₉
80	H	H	4-tC ₄ H ₉	4-tC ₄ H ₉
81	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	H	H
82	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
83	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	4-OCH ₃	H
84	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
85	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	2-Cl ₂	2-Cl ₂
86	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
87	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	3-OCH ₃	3-OCH ₃



(III)

化合物No.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴
88	H	H	H	H
89	H	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
90	H	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
91	H	H	2-Cl ₂	2-Cl ₂
92	H	H	4-Cl ₂	H
93	H	H	4-C ₂ H ₅	4-C ₂ H ₅
94	H	H	4-C ₂ H ₅	H
95	H	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
96	H	H	3-OCH ₃	3-OCH ₃
97	H	H	2-OCH ₃	2-OCH ₃
98	H	H	4-OCH ₃	H
99	H	H	4-OCH ₃	4-Cl ₂
100	H	H	4-OC ₂ H ₅	H
101	H	H	4-NMe ₂	H
102	H	H	4-NEt ₂	H
103	H	H	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H
104	H	H	4-Cl ₂	H
105	4-Cl ₂	H	H	H
106	4-Cl ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
107	4-Cl ₂	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
108	4-Cl ₂	H	2-Cl ₂	2-Cl ₂
109	4-Cl ₂	H	4-Cl ₂	H
110	4-Cl ₂	H	4-C ₂ H ₅	H
111	4-Cl ₂	H	4-C ₂ H ₅	4-C ₂ H ₅
112	4-Cl ₂	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃

113	4-Cl ₂	H	3-OCH ₃	3-OCH ₃
114	4-Cl ₂	H	4-OCH ₃	H
115	4-Cl ₂	H	4-OC ₂ H ₅	H
116	4-Cl ₂	H	4-NEt ₂	H
117	4-Cl ₂	H	3-Cl ₂	H
118	4-C ₂ H ₅	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
119	4-C ₂ H ₅	H	4-OC ₂ H ₅	4-OC ₂ H ₅
120	4-C ₂ H ₅	H	3-Cl ₂	H
121	4-C ₂ H ₅	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
122	3-Cl ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
123	3-Cl ₂	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
124	3-Cl ₂	H	2-Cl ₂	2-Cl ₂
125	H	4-Cl ₂	H	H
126	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂	4-Cl ₂
127	H	4-Cl ₂	3-Cl ₂	3-Cl ₂
128	H	2-Cl ₂	4-Cl ₂	4-Cl ₂
129	4-C ₂ H ₅	H	H	H
130	3-Cl ₂	H	H	H
131	2-Cl ₂	H	H	H
132	2-Cl ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
133	2-Cl ₂	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
134	H	H	2,4-(Cl ₂) ₂	H
135	H	H	3,4-Cl ₂ O ₂	H
136	4-Cl ₂	H	3,4-Cl ₂ O ₂	H
137	4-NMe ₂	H	H	H
138	4-NEt ₂	H	H	H
139	4-NEt ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
140	4-NEt ₂	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
141	4-NEt ₂	H	4-Cl ₂	H
142	4-NEt ₂	H	4-Cl ₂	H
143	4-OCH ₃	H	H	H
144	4-OCH ₃	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂

145	4-OCH ₃	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
146	4-OCH ₃	H	4-Cl ₂	H
147	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
148	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	H
149	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	4-Cl ₂
150	4-OC ₂ H ₅	H	H	H
151	4-OC ₂ H ₅	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
152	4-OC ₂ H ₅	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
153	4-OC ₂ H ₅	H	4-Cl ₂	H
154	3-Cl ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
155	3-Cl ₂	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
156	3-OC ₂ H ₅	H	H	H
157	3-OC ₂ H ₅	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
158	3-OC ₂ H ₅	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
159	H	H	4-nC ₃ H ₇	H
160	4-nC ₃ H ₇	H	H	H
161	4-nC ₃ H ₇	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
162	4-SCl ₂	H	H	H
163	4-SCl ₂	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
164	H	H	4-SCl ₂	4-SCl ₂
165	H	H	4-SCl ₂	H
166	H	H	4-tC ₄ H ₉	4-tC ₄ H ₉
167	H	H	4-tC ₄ H ₉	4-tC ₄ H ₉
168	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	H	H
169	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	4-Cl ₂	4-Cl ₂
170	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	4-OCH ₃	H
171	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	3-Cl ₂	3-Cl ₂
172	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	2-Cl ₂	2-Cl ₂
173	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
174	4-Cl ₂ C ₆ H ₅	H	3-OCH ₃	3-OCH ₃

本発明の感光体は、上記のようなアミノビフェニル化合物の1種又は2種以上を感光層2(2', 2'', 2'''又は2''')に含有させたものであるが、これらアミノビフェニル化合物の応用の仕方によって第1図、第2図、第3図、第4図あるいは第5図に示したごとくに用いることができる。

第1図における感光体は導電性支持体1上にアミノビフェニル化合物、増感染料および結合剤(結着樹脂)よりなる感光層2が設けられたものである。ここでのアミノビフェニル化合物は光導電性物質として作用し、光減衰に必要な電荷担体の生成および移動はアミノビフェニル化合物を介して行なわれる。しかしながら、アミノビフェニル化合物は光の可視領域においてほとんど吸収を有していないので、可視光で画像を形成する目的のためには可視領域に吸収を有する増感染料を添加して増感する必要がある。

第2図における感光体は、導電性支持体1上に電荷発生物質3をアミノビフェニル化合物と結合剤とからなる電荷搬送媒体4の中に分散せしめた感

ビフェニル化合物を含有する電荷搬送層4との積層からなる感光層2'が設けられたものである。この感光体では、電荷搬送層4を透過した光が電荷発生層5に到達し、その領域で電荷担体の発生が起こり、一方、電荷搬送層4は電荷担体の注入を受け、その搬送を行なうもので、光減衰に必要な電荷担体の発生は、電荷発生物質3で行なわれ、また電荷担体の搬送は、電荷搬送層4(主としてアミノビフェニル化合物が働く)で行なわれる。こうした機構は第2図に示した感光体においてした説明と同様である。

第4図における感光体は第3図の電荷発生層5とアミノビフェニル化合物を含有する電荷搬送層4の積層順を逆にしたものであり、その電荷担体の発生及び搬送の機構は上記の説明と同様にできる。この場合機械的強度を考慮し第5図の様に電荷発生層5の上に保護層6を設けることもできる。

実際に本発明感光体を作製するには、第1図に示した感光体であれば、結合剤を溶かした溶液にアミノビフェニル化合物の1種又は2種以上を溶解

光層2'が設けられたものである。ここでのアミノビフェニル化合物は結合剤(又は、結合剤及び可塑剤)とともに電荷搬送媒体を形成し、一方、電荷発生物質3(無機又は有機顔料のような電荷発生物質)が電荷担体を発生する。この場合、電荷搬送媒体4は主として電荷発生物質3が発生する電荷担体を受入れ、これを搬送する作用を担当している。そして、この感光体にあつては電荷発生物質とアミノビフェニル化合物とが、たがいに、主として可視領域において吸収波長領域が重ならないというのが基本的条件である。これは、電荷発生物質3に電荷担体を効率よく発生させるためには電荷発生物質表面まで、光を透過させる必要があるからである。一般式(1)で表わされるアミノビフェニル化合物は可視領域にほとんど吸収がなく、一般に可視領域の光線を吸収し、電荷担体を発生する電荷発生物質3と組合わせた場合、特に有効に電荷搬送物質として働くのがその特長である。

第3図における感光体は、導電性支持体1上に電荷発生物質3を主体とする電荷発生層5と、アミノ

し、更にこれに増感染料を加えた液をつくり、これを導電性支持体1上に塗布し乾燥して感光層2を形成すればよい。

感光層の厚さは3~50 μ m、好ましくは5~20 μ mが適当である。感光層2に占めるアミノビフェニル化合物の量は30~70重量%、好ましくは約50重量%であり、また、感光層2に占める増感染料の量は0.1~5重量%、好ましくは0.5~3重量%である。増感染料としては、ブリリアントグリーン、ピクトリアブルーB、メチルバイオレット、クリスタルバイオレット、アシッドバイオレット6Bのようなトリアールメタン染料、ローダミンB、ローダミン6G、ローダミンGエキストラ、エオシンS、エリトロシン、ローズベンガル、フルオレセインのようなキサンテン染料、メチレンブルーのようなチアジン染料、シアニンのようなシアニン染料、2,6-ジフェニル-4-(N,N-ジメチルアミノフェニル)チアピリリウムパークロレート、ベンゾピリリウム塩(特公昭48-25658号公報に記載)などのピリリウム染料などが挙げられる。なお、これらの増感染

料は単独で用いられても2種以上が併用されてもよい。

また、第2図に示した感光体を作製するには、1種又は2種以上のアミノビフェニル化合物と結合剤とを溶解した溶液に電荷発生物質3の微粒子を分散せしめ、これを導電性支持体1上に塗布し乾燥して感光層2'を形成すればよい。

感光層2'の厚さは3-50 μ m、好ましくは5-20 μ mが適当である。感光層2'に占めるアミノビフェニル化合物の量は10-95重量%、好ましくは30-90重量%であり、また、感光層2'に占める電荷発生物質3の量は0.1-50重量%、好ましくは1-20重量%である。電荷発生物質3としては、例えばセレン、セレンテルル、硫化カドミウム、硫化カドミウム-セレン、 α -シリコンなどの無機顔料、有機顔料としては例えばシーアイピグメントブルー25(カラーインデックスCI 21180)、シーアイピグメントレッド41(CI 21200)、シーアイアシッドレッド52(CI 45100)、シーアイベーシックレッド3(CI45210)、カルバゾール骨格を有するアゾ顔料(特開昭53-

95033号公報に記載)、ジスチリルベンゼン骨格を有するアゾ顔料(特開昭53-133445号公報)、トリフェニルアミン骨格を有するアゾ顔料(特開昭53-132347号公報に記載)、ジベンゾチオフェン骨格を有するアゾ顔料(特開昭54-21728号公報に記載)、オキサジアゾール骨格を有するアゾ顔料(特開昭54-12742号公報に記載)、フルオレノン骨格を有するアゾ顔料(特開昭54-22834号公報に記載)、ビスチルベン骨格を有するアゾ顔料(特開昭54-17733号公報に記載)、ジスチリルオキサジアゾール骨格を有するアゾ顔料(特開昭54-2129号公報に記載)、ジスチリルカルバゾール骨格を有するアゾ顔料(特開昭54-14967号公報に記載)などのアゾ顔料、例えばシーアイピグメントブルー16(CI 74100)などのフタロシアニン系顔料、例えばシーアイパットブラウン5(CI 73410)、シーアイパットダイ(CI 73030)などのインジゴ系顔料、アルゴスカーレットB(バイエル社製)、インダンスレンスカーレットR(バイエル社製)などのペリレン系顔料などが挙げられる。なお、これらの電荷発生

物質は単独で用いられても2種以上が併用されてもよい。

更に、第3図に示した感光体は作製するには、導電性支持体1以上に電荷発生物質を真空蒸着するか或いは、電荷発生物質の微粒子3を必要によって結合剤を溶解した適当な溶媒中に分散した分散液を塗布し乾燥するかして、更に必要であればバフ研磨などの方法によって表面仕上げ、膜厚調整などを行って電荷発生層5を形成し、この上に1種又は2種以上のアミノビフェニル化合物と結合剤とを溶解した溶液を塗布し乾燥して電荷搬送層4を形成すればよい。なお、ここで電荷発生層5の形成に用いられる電荷発生物質は前記の感光層2'の説明においてしたのと同じものである。

電荷発生層5の厚さは5 μ m以下、好ましくは2 μ m以下であり、電荷搬送層4の厚さは3-50 μ m、好ましくは5-20 μ mが適当である。電荷発生層5が電荷発生層物質の微粒子3を結合剤中に分散させたタイプのものにあつては、電荷発生物質の微粒子3の電荷発生層5に占める割合は10-95重量%、好ま

しくは50-90重量%程度である。また、電荷搬送層4に占める化合物の量は10-95重量%、好ましくは30-90重量%である。第4図に示した感光体を作成するには、導電性支持体1上にアミノビフェニル化合物と結合剤とを溶解した溶液を塗布し、乾燥して電荷搬送層4を形成したのち、この電荷搬送層の上に電荷発生層物質の微粒子を、必要によって結合剤を溶解した溶媒中に分散した分散液をスプレー塗工等の方法で塗布乾燥して電荷発生層5を形成すればよい。電荷発生層あるいは電荷搬送層の量比は第3図で説明した内容と同様である。このようにして得られた感光体の電荷発生層5の上に更に適当な樹脂溶液をスプレー塗工等の方法により保護層6を形成することにより第5図に示す感光体を作成できる。ここで用いる樹脂としては、後記する結合剤が使用できる。

なお、これらのいずれの感光体製造においては導電性支持体1に、アルミニウムなどの金属板又は金属箔、アルミニウムなどの金属を蒸着したプラスチックフィルム、あるいは導電処理を施した

厚さ約20 μ mの電荷搬送層を形成せしめて感光体No.1を作成した。

実施例2～27

電荷発生物質および電荷搬送物質(アミノビフェニル化合物)を表-1に示したものに代えた以外は実施例1とまったく同様にして感光体No.2-27を作成した。

表 - 1

感光体No.	電 荷 発 生 物 質	電 荷 搬 送 物 質 (アミノビフェニル化合物)
1		2
2		2
3		2

(以降P-1とする)

4		2
5		2
6		2

(以降P-2とする)

7	β 型銅フタロシアニン	2
8		89
9		89
10	P-1	89
11	P-2	89
12	P-1	20
13	P-2	20

感光体No	電荷発生物質	電荷搬送物質 (アミノビフェニル 化合物No)
14	P-1	6
15	P-2	6
16	P-1	22
17	P-2	22
18	P-1	25
19	P-2	25
20	P-1	70
21	P-2	70
22	P-1	95
23	P-2	95
24	P-1	111
25	P-2	111
26	P-1	88
27	P-2	88

実施例28

厚さ約300 μ mのアルミニウム板上にセレンを厚

部にテトラヒドロフラン158部を加えた混合物をボールミル中で粉砕、混合した後、これにNo.89のアミノビフェニル化合物12部、ポリエステル樹脂(デュポン社製ポリエステルアドヒーシブ49000)18部を加えて、さらに混合して得た感光層形成液を、アルミニウム蒸着ポリエステルフィルム上にドクターブレードを用いて塗布し、100℃で30分間乾燥して厚さ約16 μ mの感光層を形成せしめて、本発明の感光体No.30を作成した。


実施例31

アルミニウム蒸着したポリエステルフィルム基板上に、実施例8で用いた電荷搬送層塗工液を実施例1と同様にしてブレード塗工し、ついで乾燥して厚さ約20 μ mの電荷搬送層を形成した。ビスアゾ顔料(P-2)13.5部、ポリビニルブチラール(商品名:XYHLユニオンカーバイトプラスチック社製)5.4部、THF 680部及びエチルセロソルブ1020部をボールミル中で粉砕混合した後、エチルセロソルブ1700部を加え攪拌混合して電荷発生層用塗工液を得た。この塗工液を上記の電荷搬送層の上にスブ

さ約1 μ mに真空蒸着して電荷発生層を形成せしめた。次いでNo.89のアミノビフェニル化合物2部、ポリエステル樹脂(デュポン社製ポリエステルアドヒーシブ49000)3部およびテトラヒドロフラン45部を混合、溶解して電荷搬送層形成液をつくり、これを上記の電荷発生層(セレン蒸着層)上にドクターブレードを用いて塗布し、自然乾燥した後、減圧下で乾燥して厚さ約10 μ mの電荷搬送層を形成せしめて、本発明の感光体No.28を得た。

実施例29

セレンの代りにペリレン系顔料



を用いて電荷発生層(但し、厚さは約0.6 μ m)を形成した。かつ電荷搬送物質としてアミノビフェニル化合物No.2を用いた以外は実施例28とまったく同様にして感光体No.29を作成した。

実施例30

ダイアンプルー(実施例1で用いたものと同じ)1

レー塗工し、100℃で10分間乾燥して厚さ約0.2 μ mの電荷発生層を形成した。さらにこの電荷発生層の上にポリアミド樹脂(商品名:CM-8000、東レ製)のメタノール/n-ブタノール溶液をスプレー塗工し120℃で30分間乾燥して厚さ約0.5 μ mの保護層を形成せしめて感光体No.31を作成した。

かくしてつくられた感光体No.1-31について、市販の静電複写紙試験装置(KK川口電機製作所製SP428型)を用いて-6KV又は+6KVのコロナ放電を20秒間行って帯電せしめた後、20秒間暗所に放置し、その時の表面電位V_{po}(ボルト)を測定し、ついでタングステンランプ光を、感光体表面の照度が4.5ルクスになるよう照射してその表面電位がV_{po}の1/2になる迄の時間(秒)を求め、露光量E_{1/2}(ルクス・秒)を算出した。その結果を表-2に示す。

また、以上の各感光体を市販の電子写真複写機を用いて帯電せしめた後、原図を介して光照射を行って静電潜像を形成せしめ、乾式現像剤を用いて現像し、得られた画像(トナー画像)を普通紙上に静電転写し、定着したところ、鮮明な転写画像

が得られた。現像剤として湿式現像剤を用いた場合も同様に鮮明な転写画像が得られた。

表 - 2

感光体 No	V p o (ボルト)	E 1/2 (ルクス・秒)
1	-1106	1.38
2	-1306	1.32
3	-1204	1.02
4	-1008	1.24
5	-1323	1.08
6	- 987	1.15
7	- 942	1.35
8	-1252	1.38
9	-1326	1.29
10	-1222	1.04
11	-1332	1.19
12	-1344	1.06
13	-1358	1.10
14	-1351	1.07
15	-1292	1.17
16	-1315	1.05
17	-1346	1.12
18	-1214	0.98
19	-1117	1.02
20	-1153	0.92
21	-1066	1.99
22	-1206	1.02
23	-1193	1.06
24	-1294	1.08
25	-1344	1.21
26	-1310	1.09
27	-1381	1.22
28	-1021	1.42
29	- 962	1.45
30	+1186	1.39
31	+1362	1.10

〔効 果〕

本発明の感光体は感光特性に優れていることは勿論のこと、熱や機械的の衝撃に対する強度が大で、しかも安価に製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図～第5図は本発明にかかわる電子写真感光体の厚さ方向に拡大した断面図である。

1…導電性支持体

2, 2', 2'', 2'''…感光層

3…電荷発生物質

4…電荷搬送媒体又は電荷搬送層


5…電荷発生層

6…保護層


特許出願人 株式会社 リ コ ー

代理人 弁理士 池 浦 敏 明
(ほか1名)


第 1 図




第 4 図




第 2 図



第 5 図



第 3 図



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.